

材質		特徴	下限温度	上限温度	サイズ
NBR (BUNA-N) ニトリルゴム		色：黒 水・油用途に幅広く使用される 最も標準的なガスケットです。	-20℃	90℃	1/2"(15A)～ 8"(200A)
EPDM エチレンプロピレン ゴム		色：黒（白印） 薬品・温水用途に適したガスケットです。	-20℃	120℃	3/4"(20A)～ 4"(100A)
SILICONE シリコンゴム		色：半透明（乳白色） 食品・飲料用途に適したガスケットです。 低温から高温まで幅広く対応します。	-50℃	150℃	3/4"(20A)～ 6"(150A)
SILICONE シリコンゴム		色：グレー 食品用途に適したガスケットです。 変色が少なく衛生的な用途に使用されます。	-50℃	150℃	3/4"(20A)～ 2"(50A)
FKM フッ素ゴム		色：緑 or 薄緑 高温・薬品用途に適した 高性能ガスケットです。	-10℃	180℃	3/4"(20A)～ 6"(150A)
PTFE フッ素樹脂		色：乳白色 優れた耐薬品性を持つガスケットです。弾性が 低いため締付・シール性に注意が必要です。	-40℃	100℃	3/4"(20A)～ 4"(100A)
PTFE フッ素樹脂 0.5 t		色：乳白色 フッ素樹脂製補助ガスケットです。 厚さ：0.5t（全サイズ共通）	-40℃	100℃	3/4"(20A)～ 4"(100A)
FEP/SIL フッ素樹脂被覆 シリコン		色：半透明（内面オレンジ） シリコンコアに FEP 被覆を施したガスケット です。耐薬品性と柔軟性を兼ね備えています。	-60℃	150℃	3/4"(20A)～ 4"(100A)
FEP/VIT フッ素樹脂被覆 バイトン		色：半透明（内面黒） バイトンコアに FEP 被覆を施したガスケット です。耐薬品性・耐熱性に優れています。	-20℃	150℃	3/4"(20A)～ 4"(100A)

※記載の温度および各データは参考値であり、使用流体、濃度、圧力、温度、使用環境により異なります。

※カムアームカップリングの使用可否は、流体適合性・ガスケット材質・締結状態をご確認のうえ選定してください。

※ガスケットの寿命は使用条件や流体の種類により異なります。安全確保のため、定期的な点検および交換を推奨いたします。

※フッ素樹脂（PTFE）ガスケットおよび FEP 被覆ガスケットは、ゴム系ガスケットと比較して弾性が低いため、使用条件に応じた適切な選定をお願いいたします。

※ガスケット選定に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。